CHEMIA E-CEGŁA · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026

Grunt e-CEGŁA

Akrylowy grunt głęboko penetrujący

Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża przed klejeniem płytek z cegły. Zatrzymuje „odciąganie" wody z kleju.

WYDAJNOŚĆ	SCHNIĘCIE	STOSOWANIE	OPAKOWANIA
ok. 4–6 m²	**2–4 h**	**+5…+25°C**	**1 l / 5 l**
z 1 l	przed klejeniem	powietrze i podłoże	

Wodny preparat penetrujący do gruntowania starych i nowych podłoży chłonnych: tynków wapiennych, cementowo-wapiennych i gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, wylewek, betonu komórkowego. Wiąże pył, zmniejsza i wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność kleju.

Zastosowanie

- ściany i podłogi przed klejeniem płytek z cegły – wewnątrz i na zewnątrz,
- podłoża z ogrzewaniem podłogowym,
- spryskiwanie przesuszonych spoin starego muru przed fugowaniem.

Dane techniczne

Rodzaj	**grunt akrylowy, wodny**	Wydajność	**ok. 4 m² z 1 l na podłożach chłonnych, do ok. 6 m² na mniej chłonnych**
Czas schnięcia	**ok. 2–4 h (zależnie od podłoża i warunków)**	Temperatura stosowania	**od +5°C do +25°C**
Opakowania	**1 l, 5 l**	Przechowywanie	**12 miesięcy, w temperaturze powyżej +5°C, chronić przed mrozem**

Wartości typowe. Na budowie zależą od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża. Karta nie jest deklaracją właściwości użytkowych.

Przygotowanie

- Podłoże musi być suche, nośne i oczyszczone z kurzu, tłustych plam, starych powłok malarskich i tapet.
- Świeże tynki i wylewki gruntuj po osiągnięciu wytrzymałości – zwykle po 14–28 dniach.

Stosowanie

1. Nanoś grunt równomiernie pędzlem, wałkiem lub opryskiwaczem. Nie rozcieńczaj i nie dodawaj innych składników.
2. Miejsca bardzo chłonne zagruntuj ponownie po wyschnięciu pierwszej warstwy.
3. Klej nakładaj po całkowitym wyschnięciu gruntu – zwykle po 2–4 h. Dobrze zagruntowane podłoże jest po wyschnięciu lekko szorstkie i satynowe.
4. Chroń przed mrozem i bezpośrednim słońcem w trakcie schnięcia.

Przechowywanie

Przechowuj w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Chroń przed mrozem i słońcem. Przydatność: 12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).

Bezpieczeństwo

Stosuj rękawice i ochronę oczu. W razie kontaktu ze skórą przemyj wodą. W razie kontaktu z oczami płucz wodą i skonsultuj się z lekarzem. Szczegóły na etykiecie produktu. Karta charakterystyki – na życzenie: biuro@e-cegla.pl.

INFORMACJE PRAWNE

Wprowadzający do obrotu: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14, tel. +48 724 077 177, biuro@e-cegla.pl. Grunt jest wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną – nie podlega oznakowaniu CE.
Karta opisuje produkt i sposób jego stosowania na podstawie doświadczenia praktycznego. Nie zastępuje projektu ani zasad sztuki budowlanej. Ze względu na różne warunki na budowie zalecamy wykonanie próby na małej powierzchni. Karta nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze wersje karty.