CHEMIA E-CEGŁA · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026

Klej e-CEGŁA C1TE

Cementowy klej do płytek z cegły – do wnętrz

Do przyklejania płytek z cegły na stabilnych podłożach we wnętrzach – na ścianach i podłogach bez ogrzewania podłogowego.

KLASA	WARSTWA	FUGOWANIE	WYDAJNOŚĆ
C1TE	**2–10 mm**	**po 24 h**	**ok. 6 m²**
EN 12004	wyrównuje odchyłki	najwcześniej	z worka 25 kg

Cementowa zaprawa klejowa o zmniejszonym spływie (T) i wydłużonym czasie otwartym (E). Przeznaczona do płytek z cegły rozbiórkowej na stabilnych, nośnych podłożach we wnętrzach.

Zastosowanie

- ściany i podłogi wewnątrz budynków,
- stabilne podłoża: beton, tynki cementowo-wapienne i gipsowe,
- płytki do formatu 50 × 50 cm.

Ważne. Na ogrzewanie podłogowe, tarasy, balkony, elewacje, obudowy kominków, ściany narażone na ciepło oraz płyty g-k stosuj Mocny klej e-CEGŁA C2TE. Na podłoża odkształcalne (płyty OSB i inne drewnopochodne) stosuj klej odkształcalny klasy S1.

Dane techniczne

Klasyfikacja (EN 12004:2007+A1:2012)	**C1TE**	Rodzaj	**cementowa zaprawa klejowa**
Grubość warstwy	**2–10 mm**	Fugowanie	**najwcześniej po 24 h**
Wydajność	**ok. 6 m² płytek z cegły z worka 25 kg**	Opakowanie	**worek 25 kg**

Wartości typowe. Na budowie zależą od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża. Karta nie jest deklaracją właściwości użytkowych.

Przygotowanie

- Podłoże musi być nośne, czyste i suche. Usuń farby, oleje i luźne warstwy.
- Podłoża chłonne zagruntuj Gruntem e-CEGŁA i odczekaj do jego wyschnięcia.

Stosowanie

1. Rozrób klej z wodą według opisu na worku, mieszadłem wolnoobrotowym, do jednolitej masy bez grudek.
2. Na ściany przygotuj gęstszą konsystencję, na podłogi – nieco rzadszą.
3. Nakładaj klej pacą zębatą metodą kombinowaną: na podłoże i cienką warstwę na spód płytki – bez pustek.
4. Płytkę dociśnij, lekko przesuwając. Resztki kleju ze spoin usuń, zanim stwardnieje.
5. Fuguj najwcześniej po 24 h.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Data produkcji i okres przydatności – na opakowaniu.

Bezpieczeństwo

Zawiera cement. Po zmieszaniu z wodą ma odczyn silnie zasadowy i może działać drażniąco na skórę i oczy. Stosuj rękawice i ochronę oczu, unikaj wdychania pyłu. Szczegóły na etykiecie produktu. Karta charakterystyki – na życzenie: biuro@e-cegla.pl.

INFORMACJE PRAWNE

Wprowadzający do obrotu: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14, tel. +48 724 077 177, biuro@e-cegla.pl. Klej do płytek objęty normą zharmonizowaną EN 12004:2007+A1:2012. Klasyfikacja: C1TE.
Karta opisuje produkt i sposób jego stosowania na podstawie doświadczenia praktycznego. Nie zastępuje projektu ani zasad sztuki budowlanej. Ze względu na różne warunki na budowie zalecamy wykonanie próby na małej powierzchni. Karta nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze wersje karty.