PŁYTKI ŚCIENNE · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026 (ZMIANA 25.11.2026)

Płytki z cegły LOFT

płytki ze starej cegły rozbiórkowej

Płytki cięte ze środka cegły – gładkie, o nowoczesnym charakterze. Najlepsze do malowania. Także na podłogi, gdzie chodzi się w obuwiu.

WYMIAR	WAGA	ZUŻYCIE	LICO
ok. 25 × 6–6,5 cm, grubość 2–2,5 cm	**ok. 36 kg/m²** zależnie od partii	**ok. 50–55 szt./m²** przy spoinie 10 mm	**gładkie** środek cegły, nieszlifowane

Cięte ze środka cegły rozbiórkowej, przez co lico jest gładsze niż w płytkach licowych. Dobrze przyjmują farbę. Dominują czerwienie. Kolorystyka: czerwienie.

Zastosowanie

- ściany we wnętrzach: salony, kuchnie (fartuch nad blatem po starannej impregnacji), sypialnie, korytarze, lokale usługowe,
- obudowy kominków i ściany za grzejnikiem,
- elewacje, kominy, cokoły i ogrodzenia – przy montażu i impregnacji zgodnie z instrukcją e-CEGŁA.
- podłogi we wnętrzach – tylko tam, gdzie chodzi się w obuwiu: wiatrołap, korytarz wejściowy, pomieszczenie gospodarcze; nie pod samochody. Płytka jest nieszlifowana – do salonu, sypialni, kuchni i łazienki wybierz szlifowane płytki podłogowe.

Na zewnątrz i mróz

Stara cegła przez dziesięciolecia pracowała w murach na zewnątrz. Na elewacjach płytki stosujemy z Mocnym klejem e-CEGŁA C2TE i impregnacją hydrofobową, zgodnie z instrukcją montażu. Mrozoodporność płytek nie została potwierdzona badaniem laboratoryjnym. Podłogi z LOFT – tylko we wnętrzach.

Dane techniczne

Wymiary (dł. × wys. × gr.)	**ok. 25 × 6–6,5 × 2–2,5 cm (część partii do 32 cm długości)**	Waga	**ok. 36 kg/m²**
Liczba płytek na 1 m²	**ok. 50–55 szt. przy spoinie 10 mm (zależnie od wysokości płytek)**	Opakowanie w sklepie	**1 szt. = 0,5 m² (ok. 25–28 płytek)**
Chłonność wody	**duża, typowa dla starej cegły**	Reakcja na ogień	**materiał ceramiczny, niepalny**

Wartości orientacyjne – płytki z cegły rozbiórkowej różnią się wymiarami i parametrami między sztukami i partiami. Karta nie stanowi deklaracji właściwości użytkowych.

Naturalne cechy starej cegły

To materiał historyczny z cegły z rozbiórek, liczącej co najmniej 80 lat – nie jednorodny wyrób fabryczny. Zgodnie z § 6 Regulaminu sklepu cechami produktu, a nie wadami, są m.in.: różnice wymiarów, grubości i odcieni (także między partiami), przebarwienia, ślady wypału i dawnej zaprawy, odpryski, uszczerbki, pęknięcia skurczowe, nierówne krawędzie oraz pęknięcia do 10% płytek powstające w transporcie (wykorzystuje się je jako docinki). Płytki są cięte na mokro i mogą przyjechać wilgotne.

Montaż

1. Podłoże musi być nośne, czyste i suche. Farby, łuszczące się powłoki i kruchy tynk usuń, a ścianę zagruntuj gruntem głęboko penetrującym (polecamy Grunt e-CEGŁA).
2. Klej: we wnętrzach na stabilnych podłożach – Klej e-CEGŁA C1TE; na elewacjach, kominkach, ścianach narażonych na ciepło i trudnych podłożach – Mocny klej e-CEGŁA C2TE.
3. Klej nakładaj metodą kombinowaną: paca zębata 8–10 mm na ścianę i cienka warstwa na spód płytki – bez pustek pod płytką.
4. Płytki pobieraj naprzemiennie z co najmniej 4 różnych opakowań, aby kolory rozłożyły się równomiernie.
5. Fuguj po związaniu kleju (zwykle po 24 h) Fugą dekoracyjną e-CEGŁA metodą półsuchą.
6. Wilgotnych płytek nie przyklejaj – po dostawie zdejmij folię i pozwól im wyschnąć.
7. Na podłodze: Mocny klej e-CEGŁA C2TE metodą kombinowaną (paca min. 10×10 mm) – płytka w 100% w kleju, bez pustek. Impregnacja podłogi: impregnat bezbarwny lub z efektem pogłębienia koloru, nie wzmacniający.

Impregnacja

- Impregnuj po całkowitym wyschnięciu ściany, kleju i fugi – min. 14 dni po fugowaniu, w chłodzie dłużej.
- Do wyboru: Impregnat bezbarwny e-CEGŁA (bez zmiany koloru), Impregnat z efektem pogłębienia koloru e-CEGŁA („mokra cegła") albo – gdy cegła we wnętrzach pyli – Impregnat wzmacniający e-CEGŁA (delikatnie przyciemnia).
- Na elewacjach stosuj impregnat hydrofobowy w dwóch warstwach, na suchą i czystą ścianę.
- Alternatywą jest Olej do cegły e-CEGŁA – po oleju nie można już nałożyć impregnatu.
- Odnawiaj impregnację, gdy ściana znów zaczyna pylić albo woda przestaje się perlić.

Pielęgnacja

Kurz usuwaj miękką szczotką lub odkurzaczem z miękką ssawką. Zabrudzenia z zaimpregnowanej ściany przecieraj wilgotną gąbką z delikatnym detergentem.

Bezpieczeństwo

Płytki tnij szlifierką z tarczą diamentową lub piłą z chłodzeniem wodą, na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, w masce przeciwpyłowej i okularach ochronnych.

GWARANCJA 5 LAT

5 lat gwarancji na trwałość materiału (rozwarstwianie i rozpad płytki) w Polsce – przy montażu wg instrukcji, na Kleju i Fudze e-CEGŁA, z impregnatem e-CEGŁA (grunt dowolny). Płatne przedłużenie do 10 lat – zgłoszenie do 60 dni od montażu. Bez dowodu zakupu. Warunki: karta gwarancyjna płytek.

INFORMACJE PRAWNE

Producent: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14. Płytki nie są oznakowane znakiem CE – norma EN 14411 nie obejmuje płytek ciętych z cegły ani kształtek narożnych. Karta opisuje produkt na podstawie doświadczenia praktycznego, nie jest deklaracją właściwości użytkowych i nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze.