PŁYTKI ŚCIENNE · SERIE LIMITOWANE · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026 (ZMIANA 25.11.2026)

Serie limitowane

płytki z wyjątkowych rozbiórek i cegielni

Krótkie serie z lica cegieł o wyjątkowym pochodzeniu. Każda partia jest inna, a po wyczerpaniu surowca model znika z oferty.

MODELE	WYMIAR	WAGA	PRÓBKI
6 serii	**25–42 × 5–6,5**	**ok. 36–40 kg/m²**	**zdjęcia partii**
limitowana ilość	cm, gr. 2–2,5 cm	zależnie od serii	bez darmowych próbek

Modele

SERIA	WYMIARY (CM)	WAGA	POCHODZENIE I CHARAKTER
Inowrocław	ok. 25 × 6,5 × 2,3	ok. 36 kg/m²	Glina wapienna (marglista) z cegielni okolic Inowrocławia, XIX/XX w. Czerwień, pomarańcz, piasek, ochra, pudrowy róż.
Bydgoszcz	ok. 28–30 × 5–6,5 × 2–2,5	ok. 40 kg/m²	Z rozbiórki historycznych budynków dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy. Format XL; pomarańcz, rudości, ciemna czerwień, brąz.
Klasztorne	ok. 25–42 × 6–6,5 × 2–2,5	ok. 40 kg/m²	Z budowli z przełomu XVII i XVIII w. Blade, spłowiałe i piaskowe czerwienie; zmienna długość płytek.
Villa Orłowo	ok. 25 × 6,5 × 2,3	ok. 36 kg/m²	Żółto-beżowa cegła z XIX-wiecznej cegielni majątku Orłowo pod Inowrocławiem (dawniej folwark Kłopot), wypalana na budowę XIX-wiecznego dworu w Orłowie.
Spiek	ok. 25 × 6,5 × 2,3	ok. 36 kg/m²	Cegła z centrum pieca – przepalona, z zeszkleniem (zendrą). Czernie, grafity, ciemne wiśnie.
Historic	ok. 15–35 × 6–6,5 × 2–2,5	ok. 40 kg/m²	Stemple, daty, nazwy wytwórców, herby i palcówki – rodzaj i liczba zależą od partii.

Dane techniczne

Liczba płytek na 1 m²	**ok. 50 szt. (spoina 10 mm); przy Klasztornych i Historic zależy od długości**	Opakowanie w sklepie	**1 szt. = 0,5 m²**
Narożniki	**na zamówienie, dobierane pod partię**	Próbki	**bez darmowych próbek – na prośbę zdjęcia aktualnej partii**
Realizacja	**dłuższa niż modeli stałych; większe zamówienia potwierdź z biurem**	Reakcja na ogień	**materiał ceramiczny, niepalny**

Wartości orientacyjne – płytki z cegły rozbiórkowej różnią się wymiarami i parametrami między sztukami i partiami. Karta nie stanowi deklaracji właściwości użytkowych.

Zastosowanie

- ściany we wnętrzach: salony, sypialnie, korytarze, lokale usługowe,
- obudowy kominków i ściany za grzejnikiem,
- elewacje – przy montażu i impregnacji zgodnie z instrukcją e-CEGŁA.

Na zewnątrz i mróz

Stara cegła przez dziesięciolecia pracowała w murach na zewnątrz. Na elewacjach płytki stosujemy z Mocnym klejem e-CEGŁA C2TE i impregnacją hydrofobową, zgodnie z instrukcją montażu. Mrozoodporność płytek nie została potwierdzona badaniem laboratoryjnym.

Naturalne cechy starej cegły

To materiał historyczny z cegły z rozbiórek, liczącej co najmniej 80 lat – nie jednorodny wyrób fabryczny. Zgodnie z § 6 Regulaminu sklepu cechami produktu, a nie wadami, są m.in.: różnice wymiarów, grubości i odcieni (także między partiami), przebarwienia, ślady wypału i dawnej zaprawy, odpryski, uszczerbki, pęknięcia skurczowe, nierówne krawędzie oraz pęknięcia do 10% płytek powstające w transporcie (wykorzystuje się je jako docinki). Płytki są cięte na mokro i mogą przyjechać wilgotne.

Montaż

1. Podłoże musi być nośne, czyste i suche. Farby, łuszczące się powłoki i kruchy tynk usuń, a ścianę zagruntuj gruntem głęboko penetrującym (polecamy Grunt e-CEGŁA).
2. Klej: we wnętrzach na stabilnych podłożach – Klej e-CEGŁA C1TE; na elewacjach, kominkach, ścianach narażonych na ciepło i trudnych podłożach – Mocny klej e-CEGŁA C2TE.
3. Klej nakładaj metodą kombinowaną: paca zębata 8–10 mm na ścianę i cienka warstwa na spód płytki – bez pustek pod płytką.
4. Płytki pobieraj naprzemiennie z co najmniej 4 różnych opakowań, aby kolory rozłożyły się równomiernie.
5. Fuguj po związaniu kleju (zwykle po 24 h) Fugą dekoracyjną e-CEGŁA metodą półsuchą.
6. Wilgotnych płytek nie przyklejaj – po dostawie zdejmij folię i pozwól im wyschnąć.

Impregnacja

- Impregnuj po całkowitym wyschnięciu ściany, kleju i fugi – min. 14 dni po fugowaniu, w chłodzie dłużej.
- Do wyboru: Impregnat bezbarwny, z efektem pogłębienia koloru albo – gdy cegła we wnętrzach pyli – wzmacniający (delikatnie przyciemnia). Na elewacjach: impregnat hydrofobowy w dwóch warstwach.
- Alternatywą jest Olej do cegły e-CEGŁA – po oleju nie można już nałożyć impregnatu. Impregnację odnawiaj, gdy ściana znów pyli albo woda przestaje się perlić.

Pielęgnacja

Kurz usuwaj miękką szczotką lub odkurzaczem z miękką ssawką. Zabrudzenia z zaimpregnowanej ściany przecieraj wilgotną gąbką z delikatnym detergentem.

Bezpieczeństwo

Płytki tnij szlifierką z tarczą diamentową lub piłą z chłodzeniem wodą, na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, w masce przeciwpyłowej i okularach ochronnych.

GWARANCJA 5 LAT

5 lat gwarancji na trwałość materiału (rozwarstwianie i rozpad płytki) w Polsce – przy montażu wg instrukcji, na Kleju i Fudze e-CEGŁA, z impregnatem e-CEGŁA (grunt dowolny). Płatne przedłużenie do 10 lat – zgłoszenie do 60 dni od montażu. Bez dowodu zakupu. Warunki: karta gwarancyjna płytek.

INFORMACJE PRAWNE

Producent: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14. Płytki nie są oznakowane znakiem CE – norma EN 14411 nie obejmuje płytek ciętych z cegły ani kształtek narożnych. Karta opisuje produkt na podstawie doświadczenia praktycznego, nie jest deklaracją właściwości użytkowych i nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze.